

# MASTIK 500



## MASTIQUE PARA AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERÁMICA TIPO I

MASTIK 500 es un excelente mastique de acrílico con polímeros diseñado para ser utilizado en superficies que requieren una resistencia prolongada al agua. Cumple con la norma de ANSI A136.1. Protegido por la tecnología MoldGard™ para resistir la formación de moho.

### Uso Básico

Para instalaciones de losas de cerámica en paredes y pisos que requieran un tiempo de aplicación corto.

### Áreas de Uso

Utilícese sólo en superficies interiores estructuralmente sanas como yeso, planchas y cartón de yeso, triplex de madera, grado exterior o marino, concreto de mampostería y unidades de argamasa con malla de vidrio, que no estén sometidas permanentemente a una humedad extrema constante.

### Limitaciones

No debe usarse en áreas exteriores. No se recomienda este pegamento para fijar losas de tetilla saliente o aditamentos de cerámica. No debe utilizarse en pisos de losas grandes. No se recomienda hacer instalaciones en áreas sometidas a una constante humedad y presión hidrostática.

### Preparación de la Superficie

Antes de aplicar MASTIK 500 se debe eliminar toda grasa, residuos de pintura, depósitos de calcio, pintura suelta, papel de pared, polvo y suciedad. Las paredes y los pisos pintados con esmalte deben rasparse y lijarse bien para asegurar una fuerte adhesión entre el pegamento y la base original de la pared o piso. A los lugares húmedos como áreas de duchas y bañaderas se les debe aplicar inicialmente una capa delgada de pegamento con la parte plana de la paleta. Los pisos de las áreas de duchas y de otras que estén sometidas a mucha humedad deben instalarse con argamasa de capa fina (thin-set). Rebaje el yeso, cartón de pared o cualquier otro material a una distancia de 1/2" (13 mm) encima de la base de la bañadera o la ducha y rellene el espacio con MASTIK 500. El pegamento, las losas y la habitación se deben mantener a una temperatura de por lo menos 72° F (22° C) durante 48 horas antes y después de la instalación.

### Mezcla

Es una premezcla de fábrica que viene lista para usar.

### Modo de Aplicar

#### Pisos

Esparza el pegamento con un movimiento ondulatorio. Utilice una paleta dentada de 1/16" x 1/6" x 1/16" (1.6 x 1.6 x 1.6 mm) para los mosaicos de cerámica. Para los pisos de losas de cerámica use una paleta dentada de 3/32" x 3/32" x 1/8" (2.4 x 2.4 x 3.2 mm). Sólo aplique la cantidad de pegamento que permita cubrir un área en 15 minutos. No coloque más losas una vez que se haya formado una película sobre el pegamento. Este tiempo varía según la temperatura, la humedad y la superficie. Coloque la losa con un ligero movimiento giratorio y con un golpe firme.

#### Paredes

Esparza MASTIK 500 con un movimiento ondulatorio. Utilice una paleta dentada en V de 3/16" (4.8 mm). Sólo aplique la cantidad de pegamento que permita cubrir un área en 30 minutos. No coloque más losas una vez que se haya formado una película sobre el pegamento. Este tiempo varía según la temperatura, la humedad y la superficie. Coloque las losas imprimiendo un ligero movimiento giratorio y presionándolas con firmeza. No deslice las losas una contra otra. Inicie la colocación en la parte superior o inferior de la pared. Se pueden rellenar las juntas 24 horas después de la instalación. No se recomienda el uso de este pegamento para colocar aditamentos de losa de cerámica.

### Cobertura

#### Pisos

Aproximadamente 75 pies cuadrados por galón (1.84 metros cuadrados por litro)

#### Paredes

Aproximadamente 60 pies cuadrados por galón (1.47 metros cuadrados por litro).

### Limpieza

El pegamento fresco puede eliminarse con un trapo húmedo jabonoso. Una vez seco, se puede quitar con una cuchilla de afeitar. Mantenga las herramientas en agua mientras no estén en uso.



# MASTIK 500

## MASTIQUE PARA AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERÁMICA TIPO I

### Garantía

El fabricante garantiza que si este material resultara defectuoso, se reemplazará por una cantidad igual o se devolverá el importe del precio de la mercancía. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS; POR TANTO, SE DECLARA NULA CUALQUIER OTRA GARANTIA DE CALIDAD COMERCIAL E IDONEIDAD EXPLICITA O IMPLICITA. La conveniencia de un producto para un uso determinado depende exclusivamente del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad respecto a daños que se deriven de ello. Su responsabilidad nunca será mayor que el precio de compra de los materiales suministrados. Ninguna persona está autorizada para cambiar estos artículos y no hay más garantía que la ya expresada.

### Advertencia

ESTE PRODUCTO CONTIENE NAFTA VM Y P, ASI COMO ETILENGLICOL. Manipúlelo en un área bien ventilada. Abra las puertas y ventanas para crear una corriente de aire. Evite respirar de forma prolongada los vapores de este producto. Mantenga el recipiente cerrado mientras no esté en uso. Es dañino e incluso fatal si se ingiere. Evite un contacto prolongado o repetido con la piel. EVITE QUE ESTE PRODUCTO SE CONGELE. MANTENGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### Primeros Auxilios

Si se inhala: Traslade la persona al aire libre. Llame de inmediato a un médico. Si se ingiere: Llame de inmediato a un médico. Si se pone en contacto con la piel: Lave las partes expuestas con agua tibia jabonosa. Si ocurre irritación: Llame de inmediato a un médico. Si hay contacto con los ojos: Enjuague los ojos con agua abundante. Llame de inmediato a un médico. Mantener fuera del alcance de los niños.

### Información Para Hacer Pedidos

Código Del Producto	Color	Tamaño	Paquete
151001	Blanco apagado	1 cuarto de galón (0.95 l)	Latas 12 por cartón
151003	Blanco apagado	1 galón (3.78 l)	Latas 4 por cartón
151001	Blanco apagado	3-1/2 galones (13.25 l)	Baldes

**Textura**  
Soft paste consistency.

### Datos Técnicos

	Valores Típicos
Base	Polímeros de látex acrílico
Vida útil después de preparado	75 minutos
Peso por galón (3.8 litros)	11.5 libras (5.72 kg)
Vida útil envasado	1 año en un envase cerrado
Límites de temperatura	-10°F a 130°F (-23°C a 55°C)
Almacenamiento	No es inflamable, estable contra la congelación y el deshielo

